Properties	KC-1 Super	KC-E1	KC-1	KC-3	KC-4	KC-5	KC-6
	Extra light	**Medium**	**Light**	**Medium**	**Medium**	**Dense**	**Extra dense**
Apparant Density (gm/ml)	0.36-0.39	0.45- 0.55	0.40-0.45	0.60-0.71	0.55-0.64	0.70-0.85	0.86-1.00
Surface Area by Nitrogen Absorption M2/g	7-9	4.5-6.5	5-7	3-5	4-6	1.5-2.5	1.0-1.5
Specific Surface Diameter (micron)	0.30	0.38	0.33	0.45	0.40	1.4	1.6
Particle size Medium Diameter D50	4-5	5.5- 6.0	5-6	8-8.5	5.5-6.5	9-11	11-13
Flow point (ml/15gm)	29-32	22-24	25-28	16-19	18-22	13-16	10-13
Fineness % (through 45 micron min)	99.40	99.70	99.40	99.50	99.50	99.70	99.70
Crystalline Habit	Aragonite	Aragonite	Aragonite	Aragonite	Aragonite	Aragonite	Aragonite